



TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – PVC – ABLÖSBARER KLEBER **EASY2MOVE**

Monomer kalandrierte PVC-Folie in einer Stärke von 120 µm, die mit einem wieder ablösbaren Kleber mit Punktstruktur (Klebspunkte) beschichtet ist. Durch diese Struktur können Lufteinschlüsse während des Folierens besser entweichen. Die Folie dient zum kurzfristigen Einsatz im Innen- bzw. Außenbereich. Sie sind für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet. Matte Oberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwerte

- Stärke (µm): 120 ±6
- Produktgesamtstärke (µm): 250 ±12
- Produktgesamtgewicht (g/m²): 270 ±14

ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:

	Lösungsmittel	Eco-Solvent	Latex	UV-härtend
EASY2MOVE	✓	✓	✓	✓

LINER:

- Silikonbeschichtetes PE-Papier, 120 g/m², unbedruckt.
- Hygroskopisch stabilisiert.

KLEBEEIGENSCHAFTEN:

Richtwerte

- Schälfestigkeitstest 180° auf Glas (N/25 mm):
nach einer Kontaktzeit von 24 Stunden 2 ±1
- Ablösekraft (N/25 mm): < 0,2

KLEBER:

- Punktförmige Verteilung des Klebstoffs.
- Sofortige Klebkraft; ablösbar haftender Kleber.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Die Folie ist stets mit sauberen Händen anzufassen.
- Spätestens 10 Minuten nach dem Drucken berührungstrocken; vom jeweiligen Druckermodell abhängig. Die optimale Trocknungsdauer der Tinten wird nach 24 Stunden erreicht.
- Betriebstemperaturbereich (Außenbereich): -20 °C bis +60 °C.
- Diese Folie ist ausschließlich trocken zu verkleben.

Zwischen der Folie und dem Untergrund entstandene Lufteinschlüsse können dank der punktförmigen Anordnung des Klebstoffs problemlos entweichen. Die Folie ist allerdings sorgfältig anzubringen, um eine optimale Haftung des Produkts auf dem Untergrund zu gewährleisten.

- Haftung auf Glas, Stahl, Aluminium, PVC, Melamin usw. Nicht geeignet für körnige oder mit Acrylfarbe lackierte Untergründe.

Bei Verklebung auf laminierten monomeren bzw. polymeren PVC-Folien können ablösbar haftende Kleber semipermanent haftend werden. Dieses Phänomen kann durch die jeweilige Dauer der Nutzung sowie Art der Ausrichtung noch beschleunigt werden.

- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Folierer alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):
1 Jahr bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton bei einer Temperatur von 15 °C bis 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % bis 65 %.

HINWEISE:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.