



TECHNISCHES DATENBLATT – SCHNEIDEFOLIE – POLYETHYLEN-TAPE

HEX 904 HIGH TACK 150 µm

PE-Folie in einer Stärke von 150 µm, die mit einem druckempfindlichen Acrylatkleber beschichtet ist.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Richtwerte

- | | |
|---------------------------|----------|
| • Stärke (µm): | 150 |
| • Zugfestigkeit (N/25mm): | min. 76 |
| • Bruchdehnung (%): | min. 100 |

HAFTEIGENSCHAFTEN:

Richtwerte

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Haftung auf Stahl (N/25 mm): | 2 |
| • Haftung auf PVC (N/25 mm): | 3 |
- Lösungsmittelbeständigkeit: Der Kleber ist gegen die meisten Chemikalien beständig (Alkohol, Benzin, verdünnte Säuren, Öle, Treibstoffe).

KLEBER:

- Acrylatkleber.
- Sofortige Haftung.

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +10 °C.
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +80 °C.
- Für optimale Ergebnisse sollte die Verklebung am besten am gleichen Tag wie die Übertragung der Buchstaben auf die Transferfolie erfolgen.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei Lagerung im Originalkarton bei einer Temperatur von 20 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HINWEISE UND ANMERKUNGEN:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.